

PRODUKTSPEZIFIKATION

Holzöl A/P

<u>Parameter</u>	<u>Einheit</u>	<u>Spezifikation</u>
spezifisches Gewicht	25 °C	0,932 – 0,937
Brechungsindex	25 °C	1,5165 – 1,5200
Verseifungszahl	mgKOH/G	189 – 198
Unverseifbares	%	max. 0,75
Freie Fettsäure (ffa)	%	max. 2,5
Jodzahl	Wijs	min. 158
Farbe	Gardner	max. 8
Farbe	Lovibond (1 inch)	gelb max. 35 rot max. 3

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Version 11/2010 –

Druckdatum 28. Februar 2012

Analysezertifikat Holzöl
15.03.2012

<u>Parameter</u>	<u>Result</u>
Specific gravity at 25°C	0,9320
Refractive Index at 25°C	1,5180
Saponification value	190
Iodine value (Wijs)	182
Moisture & impurities	0,06
Free fatty acids	2,29
Color (Gardner)	conform
Beta Tung oil test	negative